



2K Laca Brillante - no contiene Isocianato (Gloss)

Descripción

Laca brillante 2K con alto contenido en sólidos, aplicable sobre la mayoría de las pinturas preparadas. Las superficies brillantes deben lijarse ligeramente con 1200 antes de la aplicación. Fácil de aplicar, ofrece la durabilidad y la resistencia a la gasolina que suelen asociarse con las lacas 2K estándar, a la vez que evita los riesgos para la salud asociados con el uso de endurecedores de isocianato.

Con pistola pulverizadora

(solo aplicable a cantidades de 500 ml o 1000 ml).

Mezclar la laca con el activador en proporción 1:1.

Vida útil: 8 horas.

Boquilla de aire: 1,4-1,7 mm.

Presión de aire: 4-4,5 bar (60-65 psi).

Tiempo de secado

(secado al aire a 20 °C).

Número de capas: 2-3.

Dejar evaporar de 5 a 10 minutos entre capas.

Sin polvo: 30 minutos. Manipule con cuidado después de 90 minutos. Se puede repintar en 8 horas o después de 7 días.

Una vez curado completamente, se puede pulir después de 7 días.

Nota: Una aplicación intensa y las bajas temperaturas pueden ralentizar el proceso de secado, lo que puede provocar manchas de agua.

Si esto ocurre, generalmente se puede pulir. Asegúrese de proteger la pintura de la lluvia durante 7 días si se han aplicado muchas capas de laca, ya que el secado puede tardar más.