



Retoque/ Aerosol 1K Laca Satinada (Satin) o Mate (Matt)

Descripción

Laca satinada o mate acrílica monocomponente (1K) aplicable sobre la mayoría de las pinturas preparadas. Las superficies brillantes deben lijarse ligeramente con 1200 antes de la aplicación. Fácil aplicación, secado rápido, no amarillea y fácil de pulir.

Tiempo de secado

(al aire a 20 °C)

Número de capas: 2-3

Sin polvo: 3-5 minutos

Sin tacto: 15-20 minutos

Secado completo: 6 horas

Intervalo entre capas: 10 minutos

Pulido: después de 24 horas a temperatura ambiente. El endurecimiento completo se produce en los 3-4 días siguientes.

NOTAS

La laca en aerosol/retoque no es resistente a la gasolina. Es apta para todas las piezas de la motocicleta, excepto el tanque. Para lacas resistentes a la gasolina, la aplicación de una laca 2K mate o satinada debe ser realizada por un profesional con equipo de respiración autónomo.

La superficie pintada no debe exponerse a condiciones severas durante los primeros días posteriores a la aplicación. Hasta su completo curado, se debe evitar la condensación de humedad intensa, como el rocío y la escarcha, y el contacto con agentes agresivos como el smog, los detergentes y la sal de la carretera.