



“COB” Verf, oplosmiddelhoudende basislaag

Beschrijving

1K oplosmiddelhoudende verf in metallic, parelmoer en effen kleuren. Eenvoudig aan te brengen, uitstekende dekkraft en dekking. Overschilderen met lak is noodzakelijk. Wanneer de verf als basiskleur wordt gebruikt, moet de volgende verflaag vóór de eind lak worden aangebracht.

Mengverhouding - Uw verf is al verdund, 2:1, tenzij u anders heeft aangegeven.

Applicatie

Spuitviscositeit bij 20 °C: 14"-15" DIN 4; HS-CYCLUS: 20-22" DIN4

Luchtkap: 1,2-1,5 mm

Luchtdruk: 45-50 psi

Aantal lagen: 2 of 3

Laagdikte: 20-25 µ

Droogtijden

Luchtdroging bij 20 °C

Spuit twee dunne lagen plus een laatste kruislaag, met 10 minuten tussen de lagen. Breng geen dikke laag aan. Laat 20 minuten drogen in een stofvrije omgeving voordat u de lak aanbrengt of indien nodig de volgende laag aanbrengt.

LET OP:

Het oppervlak mag de eerste dagen na het schilderen niet worden blootgesteld aan bijzonder zware weersomstandigheden. Totdat de film volledig is uitgehard, moeten sterke condensatie door vocht, zoals dauw en vorst, en contact met agressieve stoffen zoals smog, reinigingsmiddelen en strooizout worden vermeden.