



Aerosol/färgpenna 1K Glans Lack (Gloss)

Beskrivning

1K akryl klarlack som kan appliceras på lämpligast förberedda färger. Eventuella blanka ytor ska gnidas lätt med 1200-papper innan applicering. Enkel applicering, snabbtorkande, gulnar inte, lätt att polera.

Torktider

(lufttorkning vid 20°C)

Antal lager: 2 – 3

Dammfri 3-5 min

Klaffri 15-20 min

Genomtorkning: 6 timmar

Intervall mellan skikten: 10 min

Polering: efter 24 timmar i rumstemperatur. Den fullständiga härdningen sker inom de följande 3-4 dagarna.

ANMÄRKNINGAR

Aerosol/färgpenna glans lack är inte bensinsäkert. Den är lämplig för alla motorcykeldelar, förutom tanken. För bensinfast lack, se vår 2K glans Isocyanatfri lack för applicering med sprutpistol.

Den målade ytan får inte utsättas för svåra förhållanden i första dagarna efter målningen. Tills helt härdad, stark fuktighet kondens, som dagg och frost och kontakt med aggressiva ämnen som smog, rengöringsmedel och salt på vägarna måste undvikas.