



500/1000ml 2K Glans Lack - isocyanate gratis (Gloss)

Beskrivning

Hög torrhalt, 2K glans lack som kan appliceras över de flesta lämpligt förberedda färger. Alla blanka ytor måste lätt gnuggas med 1200 före applicering. Enkel applicering, ger den hållbarhet och bensenbeständighet som normalt förknippas med standard 2K-lack, samtidigt som man undviker de hälsorisker som är förknippade med användning av isocyanathärdare.

Med sprutpistol (endast tillämpligt på 500 ml eller 1000 ml mängder)

Blanda lack med aktivatorn 1:1

Potlife 8 timmar.

Luftmunstycke: 1,4-1,7 mm

Lufttryck: 60-65 psi (4-4,5 bar)

Torktider

(lufttorkning vid 20°C)

Antal skikt: 2-3

Låt 5-10 minuter mellan skikten avlufta

Dammfri 30 min, kan hanteras försiktigt efter 90 min.

Kan övermålas inom 8 timmar eller efter 7 dagar.

Fullständigt härdad och kan poleras efter 7 dagar.

Observera: Hård applicering och låga temperaturer kan bromsa torkmekanismen, vilket kan leda till vattenfläckar. Om detta inträffar kan det vanligtvis poleras bort. Se till att lack förvaras skyddad från regn i 7 dagar om många lager lack har applicerats, då kan torkningen ta längre tid.