



Aerosol/färgpenna 1K Matt eller Halvmatt lack (Satin)

Beskrivning

1K matt eller satin akryllack som kan appliceras på de flesta lämpligt preparerade färger. Eventuella blanka ytor ska gnidas lätt med 1200-papper innan applicering. Enkel applicering, snabbtorkande, gulnar inte, lätt att polera.

Torktider

(lufttorkning vid 20°C)

Antal lager: 2 – 3

Dammfri 3-5 min

Klaffri 15-20 min

Genomtorkning: 6 timmar

Intervall mellan skikten: 10 min

Polering: efter 24 timmar i rumstemperatur. Den fullständiga härdningen sker inom de följande 3-4 dagarna.

ANMÄRKNINGAR

Aerosol/färgpenna matt eller satinlack är inte bensinsäkert. Den är lämplig för alla motorcykeldelar, förutom tanken. För bensinfast lack, en 2K matt eller satinlack måste appliceras av en professionell med full luftmatad andningsutrustning.

Den målade ytan får inte utsättas för svåra förhållanden i första dagarna efter målningen. Tills helt härdad, stark fuktighet kondens, som dagg och frost och kontakt med aggressiva ämnen som smog, rengöringsmedel och salt på vägarna måste undvikas.