



Bar yta Primer (Self Etch Primer)

Beskrivning

2K korrosionsskyddande etsprimer. Utmärkt vidhäftning på metall och glasfiber. Mycket högt korrosionsskydd. Snabbtorkande.

Applicering

Se till att ytorna är torra och fria från alla spår av föroreningar.

Användning med sprutpistol

Blandningsförhållande: Primer 1:1 Aktivator

Luftmunstycke: konventionell sprutpistol 1,4-1,6 mm

Lufttryck: 40-45 psi

Potlife: 120 minuter vid 20 °C

Antal skikt: 2-3

Torktider

Lufttorkning vid 20 °C:

Torr vid beröring: 15 min.

Låt det gå 5-10 minuter mellan skikten.

Genomtorkning: 60 min

Slipa lätt med 800 sandpapper.