



“WB” Vattenbaserade färg

Beskrivning

Vattenbaserad basfärg för metallic-, pärlemor-, "candy"- och solida kulörer.

Lätt att använda. Jämn matt yta. Utmärkt täckförmåga. Snabbtorkande. Kräver en klarlack för att avsluta.

Blandningsförhållande

Din färg har redan späddts ut 10 % med vattenbaserad förtunning, om du inte har begärt annat.

Applicering

Luftmunstycke: 1,2 - 1,4 mm

Lufttryck: 2,5–3 atm; HVLP 2–2,5 atm

Antal skikt: 2 eller 3

Rekommenderad skiktjocklek: 10-20 µ

Observera att för "candy"-kulörer påverkar antalet skikt den slutliga färgen, så en testjämförelse bör göras med originallackeringen. Applicera inte ett tjockt lager. Färgen mörknar med fler skikt. Gör alltid ett test först. Det är viktigt att använda rätt bas.

Optimala appliceringsförhållanden:

Temperatur 15–35° C

Relativ luftfuktighet 35–85 %

Applicera ett tunt lager. Låt torka (hjälp till med ett bra luftflöde). Applicera ett jämnt lager.

För metallic- och pärlemorfärger, applicera ett halvt lager med lågt tryck innan basen blir matt. Detta krävs för att uppnå rätt effekt och nyans. Det är dock möjligt att applicera det sista halva lagret på en torr bas (helt matt). Detta kan påverka finish och färg. För färger med låg opacitet, efter det jämna våta lagret, vänta tills ytan har blivit matt och applicera ett andra jämnt lager.

Torktider före applicering av klarlack:

30 min. vid 20° C och relativ luftfuktighet <50 %
eller

5–10 min. vid 40–60°C

Obs: Se till att den målade ytan är jämnt matt. Torktiden påverkas avsevärt av temperatur, relativ luftfuktighet och luftflöde i sprutboxen, vilket inte bör vara lägre än 12 000 m³/h (rekommenderat 18 000 m³/h). Låg temperatur och hög relativ luftfuktighet saktar ner vattenavdunstningen.

SÄRSKILT OBS: Rengör sprutpistoler omedelbart efter användning med vatten.